

Hydrofoba egenskaper

Kontaktvinkel mot vattnet i grader (ca)

- Syntetvalla 106
- Lågfluorvalla 109
- Högfluorvalla 112
- Belag 118
- Fluorcarbonprodukter 120
- Teflon 123



OBS! Belagets kontaktvinkel beror på prepareringen av belaget

2016-02-18

RS RILLER